

wineo 700 L			Direktbeschichteter Laminatboden gefertigt nach EN 13329 für die leimlose Verlegung		wineo	
Format	wineo 700 L 1380 x 244 x 8 mm					
Fuge	V-Fugen 4					
Paneele / m² pro Paket	8 / 2,694 m²					
Pakete / m² pro Palette	42 / 113,138 m²					
Garantieleistung Garantieverlängerung	25 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen - www.wineo.de + 5 Jahre bei Verlegung auf einer PU Unterlagsmatte					
Klassifizierungen				Produktaufbau		
	Nutzungsstufe 23 EN ISO 10874	Wohnbereiche mit intensiver Nutzung	1	Oberflächenstruktur Synchronprägung		
	Nutzungsstufe 32 EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit mittlerer Nutzung	2	Nutzschicht Melaminharz-Overlay		
	Beständigkeit gegen Abrieb EN 13329, Anhang E	AC5	3	Dekor Dekorpapier		
	Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung EN 17368d, Anhang H	Kleine Kugel ≥ 35 N Große Kugel ≥ 750 mm	4	Trägerplatte Hochverdichtete HDF-Trägerplatte		
	Fleckenunempfindlichkeit EN 438	Gruppe 1 + 2: Grad 5 Gruppe 3: Grad 4	5	Profilverbinding Fold-Down (5G)		
	Dickenquellung ISO 24336	≤ 18 %	6	Gegenzug Melaminharz		
	Eindruck nach konstanter Belastung EN ISO 24343-1	Resteindruck ≤ 0,05 mm	Unterlagsmatten: CS-Wert Anforderung ≥ 120 kPa wineo PERFECT FIT Empfehlung: soundPROTECT oder soundPROTECT Profi (separat erhältlich)			
	Möbelfußtest EN 424	Fuß Typ 0 - keine sichtbare Veränderung				
	Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	0,0587 (m²K)/W				
	Stuhlrollenversuch EN 425	25000 Umdrehungen kein Schaden mit Rollen Typ W				
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 4				
	REACH	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %				
	Entsorgung	Privat: Wie beschichtete Möbelteile; mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich Gewerblich: Abfallschlüssel-Nr. AVV 170201				
 Windmüller GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf DOP: 0101011 EN 14041:2004 / AC2006 0766 www.wineo.de			 Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)			
Hinweise: - Fußbodenheizung: In Verbindung mit geeignetem Unterlagsmaterial, wie z. B. soundPROTECT oder gleichwertig, für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C geeignet. - Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung. - Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.						